TEHNIČNE LASTNOSTI KOLEKCIJE;
Kolekcija 4 seasons:, Art. F-COAL 4891

Arcom d.o.o., Trgovsko podjetje
Hrastovec 7
1236 Trzin, Slovenija

LASTNOST	METODA TESTIRANJA	ENOTA	VREDNOST
Teža	**ISO 2286-2**	g/m²	660+/-5%
Debelina	**ISO 2286-3**	mm	0.90-1.10
Sestava nanosa	---	%	PVC - 87
Sestava tekstila	---	%	PES – 8, BOMBAŽ - 5
Natezna trdnost	**ISO 1421**	N	Osnova>=300 / Votek>=200
Raztezek pri pretrganju	**ISO 1421**	%	Osnova>=30 / Votek>=100
Pretržna trdnost	**ISO 4674-1**	N	Osnova>=30 | Votek>=30
Oprijem nanosa	**ISO 2411**	N/5cm	Osnova>=30 | Votek>=30
Odpornost na upogibanje (Bally)	**ISO 5402**	Ciklov	150000
Odpornost proti obrabi (Martindale)	**ISO 5470-2**	Ciklov	400000 razred 2
Barvna obstojnost na drgnjenje (Crockmeter) (suho/mokro - 20 ciklov):	**ISO 105-X12**	Siva skala	4-5
Odpornost na 96% vol. etilni alkohol	**DIN 54021**	Siva skala	4-5
Belilna obstojnost (4.5% klor)	**DIN 54021**	Siva skala	4-5
Odpornost na masažno olje		Siva skala	4-5
Barvna obstojnost na umazanijo: Krema za sončenje		Siva skala	4
Nizkotemperaturna obstojnost - Mrazni lom -30	**DIN 53361**		Ni loma
Barvna obstojnost na slino	**DIN 53160**	Siva skala	>= 4
Odpornost na umetno kri		Siva skala	>= 4
Odpornost na amoniakovo raztopino (urin)		Siva skala	>= 4
Barvna obstojnost na kislo znojenje	**ISO 105-E04**	Siva skala	>= 4
Barvna obstojnost na alkalno znojenje	**ISO 105-E04**	Siva skala	>= 4
Barvna obstojnost na vodo	**ISO 105-E01**	Siva skala	4
Barvna obstojnost na klorirano vodo	**ISO 105-E03**	Siva skala	4
Barvna obstojnost na morsko vodo	**ISO 105-E02**	Siva skala	4
Bakterijska odpornost	**JIS Z 2801**		Sanitized
Odpornost proti glivam	**ISO 846 A**		Sanitized
Gorljivost	**FMVSS302**	mm/min	<100
Obnašanje pri gorenju	**EN 1021-1+2**		Dosegel zahteve testa
Obnašanje pri gorenju	**IMO 2010 FTP Code Part 8**		Dosegel zahteve testa
Obnašanje pri gorenju	**UNI 9175**		Dosegel zahteve testa
Barvna obstojnost na umetno vremenske vplive	**ISO 105-B04**	Modra skala	>=6
Obstojnost na svetlobo	**ISO 105-B02**	Modra skala	>=6